

최고 수준의 광학적 퍼포먼스와
미학적 스토리

클리프디자인 썬팅

MOS (모스)

최고를 넘어선 성능과 품격

EFIC (에픽)

4세대 프리미엄 필름의 기준

EVO (에보)

뛰어난 성능과 스타일리시한 외관

CLIF DESIGNS WINDOW TINT

PRODUCT PERFORMANCE | 제품 사양

모델명	가시광선투과율(VLT)	색상	반사 형태	소재	두께/구조	품질보증
모스	4 / 12 / 28	코발트 블루	비반사	Ceramic	1.5 / 2PLY	9년
에픽	5 / 12 / 29	딥 인디고	비반사	Ceramic	1.5 / 2PLY	7년
에보	12 / 28	글로스 에메랄드	메탈/반사	Sputter Metal	1.5 / 2PLY	7년

모델명	차단율(%)					반사율 (IN/OUT)
	자외선(UVR)	적외선(IRR)	차폐계수(SC)	열취득계수(SHGC)	총태양에너지(TSER)	
모스	99.9	93~92	0.23~0.35	0.21~0.31	79~69	5~7/8
에픽	99.9	81~80	0.31~0.46	0.28~0.41	72~59	5~7/8
에보	99.9	76~65	0.42~0.50	0.37~0.44	63~56	9~12 / 22~25

* 성능 수치는(측정 기준 : 3.2mm Clear glass / 장비 : EDTM) 소비자의 이해와 선택을 돕기 위한 것으로, 측정 조건에 따라 오차율 (3~5%)을 가질 수 있습니다.